

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO

Impermeabilizante acrílico metalizado com alto TNV (teor de não voláteis). Produto inovador desenvolvido com matérias-primas de última geração. Proporciona alto rendimento, grande resistência ao tráfego, durabilidade e segurança, além de oferecer proteção e embelezamento ao piso com brilho intenso.

Informações Técnicas

Apresentação do Produto:

A	CÓDIGO	EMBALAGEM
1	BT12/BB5	BB – BOMBONA DE POLIETILENO DE 05 LITROS. CX 4 x 5 L.

Características:

Impermeabilizante acrílico termoplástico metalizado a base de água. BOMCRIL BT12 possui resina acrílica metalizada e antiderrapante que proporciona um excelente e duradouro brilho em pisos frios e quentes sem a necessidade de polimento. Resistente à água e ao alto tráfego. Indicado basicamente para proteger e abrilhantar pisos frios como Granito, Granitina, Cerâmica, Lajotas, Mármore, Concreto, pisos como Paviflex, Vulcapiso, Plurigoma, pisos quentes como Parquet, e pisos em madeira que contenham porosidade mínima para aderência da resina. Suporta sistema HIGH SPEED. Não inflamável. Rendimento aproximado: 60 a 80m² por litro.

Modo de Usar:

Tratamento inicial do piso: Preparar o piso removendo o acabamento antigo com removedores BOM TOQUE, realizando o enxágue para não deixar resíduos. Com o piso livre de qualquer sujidade e totalmente seco, aplicar BOMCRIL BT12 com mop aplicador de maneira uniforme, quantas camadas for necessário para obter o brilho desejado, sempre aguardando um intervalo de 30 minutos entre uma aplicação e outra para completa secagem. Em dias com maior umidade, aguardar pelo menos 1 hora. Com o uso de seladores BOM TOQUE, aplicar de 4 a 6 demãos de BOMCRIL BT12. Sem o uso de selador, aplicar de 4 a 8 demãos. Sugere-se que sejam aguardadas 48 horas antes de polir com sistema High Speed (HS).

Manutenção do brilho: Diariamente, lavar com detergente neutro como BOMCRIL BT15 e BOMCRIL BT77 ou BOMCRIL BT37 Restaurador de brilho. Polir o piso com HS de 2 a 3 vezes por semana para restaurar o brilho e remover as marcas e riscos. A cada 15 ou 30 dias, lavar o piso com BOMCRIL BT75 na diluição indicada e reaplicar 1 ou 2 camadas de BOMCRIL BT12, variando de acordo com a manutenção realizada, o tráfego diário e o estado do piso.

Recomendações gerais: aguardar completa secagem da BOMCRIL BT12 antes de aplicar nova demão. Não retocar enquanto o piso estiver úmido. Não é recomendado aplicar nenhum tipo de impermeabilizante acrílico em dias úmidos ou chuvosos. Não lavar pisos impermeabilizados com alvejantes a base de cloro, produtos alcalinos ou amoniacais, pois podem manchar ou remover a resina acrílica.

ATENÇÃO: O melhor rendimento e resultado do impermeabilizante e a quantidade de aplicações dependem do tipo de piso e das condições de aplicação. Consulte o especialista **Bom Toque**.

Componentes:

Emulsão de Polímeros Acrílicos, Agentes formadores de filme, Plastificante, Agente nivelador, Conservante, Essência, Coadjuvante, Sequestrante, e Veículo.

Características Físico-Químicas	
Aspecto:	Líquido
pH (25 °C):	8,00 a 9,50
Cor:	Branco
Odor:	Característico
Densidade (25°C):	1,045 g/cm ³

Precauções de Uso:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. RESTRITO AO USO PROFISSIONAL

Previna-se utilizando EPI's: (óculos de proteção, luvas e botas). Em caso de contato com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância por 15 minutos e persistindo a irritação consulte imediatamente assistência médica levando o rótulo do produto. Em caso de contato com a pele, lavar com água e em caso de irritação procurar auxílio médico. Em caso de ingestão acidental: Não provoque o vômito ou forneça água à vítima inconsciente ou com convulsões. Se a vítima estiver consciente, lavar a sua boca com água em abundância e fazê-la beber água. Procurar assistência médica imediatamente, levando sempre que possível o rótulo e a FISPQ do produto.

Maiores informações: **Centro de Assistência Toxicológica** pelo telefone: **0800 148 110**.

Conservação:

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada, em ambiente seco, coberto, afastado da luz solar e dotado de boa ventilação. Devem ser evitadas temperaturas extremas e materiais incompatíveis. Vide ficha de segurança.

NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO SEU FABRICANTE, POR ESCRITO.

Recomendações Especiais:

Não misturar com outros produtos. Não ingerir. Não perfurar a embalagem. Não reutilizar a embalagem vazia. Não consumir alimentos durante o manuseio do produto.

Riscos à Saúde:

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO			
GRADE DE CLASSIFICAÇÃO		GRADE DE APLICAÇÃO	
0	SEM RISCO	RECOMEN- DAÇÕES ESPECIAIS	RISCO À SAÚDE
1	LEVE		
2	MODERADO	S SIM	INFLAMABILIDADE
3	ALTO		REATIVIDADE
4	EXTREMO	N NÃO	RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS

Prazo de Validade:

12 meses a contar da data de fabricação.

Registros Oficiais:

Produto notificado na ANVISA/MS
Número do processo: 25351.344653/2014-52
AFE/Ministério da Saúde sob nº 3.02.235-0.

UTILIZE NOSSOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA LEVANTAMENTO DAS SUAS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE LIMPEZA E TRATAMENTO.

CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS – FONE: 0800 721 3000.
CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA (CEATOX) – FONE: 0800 148 110.
ADVERTÊNCIAS: Não reutilizar a embalagem para outros fins.
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: Fone: 51 3431-8977.
ELABORADO POR: DEPARTAMENTO TÉCNICO BOM TOQUE