

SELADOR

Selador para áreas de difícil conservação como críticas e externas. Promove proteção, resistência à água e brilho intenso. Ideal para pisos de cimento polido, bordas de piscina, sacadas, garagens, estacionamentos, etc. Também pode ser utilizado como selador para tratamento de pisos.

Informações Técnicas

Apresentação do Produto:

A	CÓDIGO	EMBALAGEM
1	BT83/BB5	BB – BOMBONA DE POLIETILENO DE 05 LITROS. CX 4 x 5 L.

Características:

BOMCRIL BT83 é selador e impermeabilizante ao mesmo tempo. Desenvolvido a base de resinas acrílicas de alta dureza e resistência à água, desenvolvido especialmente para aplicação em áreas críticas e principalmente externas. A manutenção pode ser feita com sistema High Speed (HS). Indicado para áreas de difícil conservação, como por exemplo, áreas de piscinas, entradas de Shopping Center, praças de alimentação, etc.

Além de ser antiderrapante, resiste à água e ao alto tráfego e pode ser usada em pisos frios como Granito, Granitina, Cerâmica, Lajotas, Concreto, Basalto, que contenham porosidade mínima para aderência da resina. Rendimento aproximado: 60 a 80 m²

Modo de Usar:

Tratamento inicial do piso: Preparar o piso removendo as resinas anteriores com removedor BOM TOQUE (BOMCRIL BT16, BOMCRIL BT80 ou BOMCRIL BT81), realizando o enxágüe, para não deixar resíduos. Com o piso livre de qualquer sujidade e totalmente seco, aplicar a BOMCRIL BT83 com auxílio de um mop aplicador de maneira uniforme. Para áreas internas aplicar de 2 a 4 demãos de BOMCRIL BT83 e para áreas externas aplicar de 4 a 6 demãos de BOMCRIL BT83 aguardando no mínimo 1 hora pra completa secagem do piso entre as demãos. Sugere-se que sejam aguardadas 48 horas antes de polir com sistema High Speed (HS).

Recomendações gerais: aguardar completa secagem da BOMCRIL BT83 antes de aplicar nova demão. Não retocar enquanto o piso estiver úmido. Não é recomendado aplicar nenhum tipo de impermeabilizante acrílico em dias úmidos ou chuvosos. Não lavar pisos impermeabilizados com alvejantes a base de cloro, produtos alcalinos ou amoniacais, pois podem manchar ou remover a resina acrílica.

ATENÇÃO: O melhor impermeabilizante e a quantidade de aplicações dependem do tipo de piso e das condições de aplicação. Consulte o especialista **Bom Toque**.

Componentes:

Emulsão de Polímeros Acrílicos, Agentes formadores de filme, Agente nivelador, Conservante, Coadjuvante, Sequestrante, e Veículo.

Características Físico-Químicas	
Aspecto:	Líquido
pH (25 °C):	8,00 a 9,00
Cor:	Branco
Odor:	Característico
Densidade (25°C):	1,030 g/cm ³

Precauções de Uso:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. RESTRITO AO USO PROFISSIONAL

Previna-se utilizando EPI's: (óculos de proteção, luvas e botas). Em caso de contato com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância por 15 minutos e persistindo a irritação consulte imediatamente assistência médica levando o rótulo do produto. Em caso de contato com a pele, lavar com água e em caso de irritação procurar auxílio médico. Em caso de ingestão acidental: Não provoque o vômito ou forneça água à vítima inconsciente ou com convulsões. Se a vítima estiver consciente, lavar a sua boca com água em abundância e fazê-la beber água. Procurar assistência médica imediatamente, levando sempre que possível o rótulo e a FISPQ do produto.

Maiores informações: **Centro de Assistência Toxicológica** pelo telefone: **0800 148 110**.

Conservação:

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada, em ambiente seco, coberto, afastado da luz solar e dotado de boa ventilação. Devem ser evitadas temperaturas extremas e materiais incompatíveis. Vide ficha de segurança.

NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO SEU FABRICANTE, POR ESCRITO.

Recomendações Especiais:

Não misturar com outros produtos. Não ingerir. Não perfurar a embalagem. Não reutilizar a embalagem vazia. Não consumir alimentos durante o manuseio do produto.

Riscos a Saúde:

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO				
GRADE DE CLASSIFICAÇÃO		GRADE DE APLICAÇÃO		
0	SEM RISCO	RECOMEN- DAÇÕES ESPECIAIS	RISCO À SAÚDE	0
1	LEVE		INFLAMABILIDADE	0
2	MODERADO	S SIM	REATIVIDADE	0
3	ALTO		RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS	N
4	EXTREMO	N NÃO		

Prazo de Validade:

12 meses a contar da data de fabricação.

Registros Oficiais:

Produto notificado na ANVISA/MS
Número do processo: 25351.370585/2014-87
AFE/Ministério da Saúde sob nº 3.02.235-0.

UTILIZE NOSSOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA LEVANTAMENTO DAS SUAS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE LIMPEZA E TRATAMENTO.

CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS – FONE: 0800 721 3000.
CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA (CEATOX) – FONE: 0800 148 110.
ADVERTÊNCIAS: Não reutilizar a embalagem para outros fins.
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: Fone: 51 3431-8977.
ELABORADO POR: DEPARTAMENTO TÉCNICO BOM TOQUE