



2K-Mix Superfast

BRZO OTVRDNJAVAJUĆA DVOKOMPONENTNA PASTA ZA LIJEPLJENJE, POPRAVLJANJE I POPUNJAVANJE

- ✓ Nanosi se poput jednokomponentnog ljepila
- ✓ Otvrdnjava vrlo brzo
- ✓ 2 verzije: Fast i Superfast
- ✓ Pogodno za popravke, lijepljenje, montiranje, popunjavanje

Tehnička svojstva

- Vrijeme miješanja: 2 min.
- Radno vrijeme: 4 min.
- Za rukovanje nakon: 25 min.
- Potpuno operetivo nakon: 60 min.
- Vlačna čvrstoća: 2300 N/cm².
- Čvrstoća smicanja na aluminijumu : 1000 N/cm².
- Postotak istezanja: 78%.
- Jednom otvorena 2K-Mix se još uvijek može koristiti 6 mjeseci. Razlika između 2K-Mix Superfast i 2K-Mix Fast leži u njihovim radnim i vremenima stvrdnjavanja.

Pakiranje

2K Mix Superfast – kartuša 250ml

591539000

Proizvod

Karakteristike


- Nanosi se poput jednokomponentnog ljepila.
- Otvrdnjava vrlo brzo – djelotvorno nakon 25 minuta.
- 2 verzije: Fast and Superfast.
- Prikladno za lijepljenje, montiranje, popunjavanje.
- Strukturno piranje na većini građevinskih materijala.
- Savršeno za: bušenje, provrtanje, brušenje, glodanje, bojanje,...
- Savršena kemijska i mehanička otpornost.
- Bez otapala – bez skupljanja.
- Idealno za kemijska sidrenja.

Primjene

- Lijepljenje svih kombinacija uobičajenih građevinskih materijala: ABS, SMC, PC, HPL, melamin drvo, staklo, kamen, željezni i neželjezni materijali, ...
- Prčvršćivanje izolacijskog materijala kao što su stiropor, stirodur, kamena vuna, fasadnih ploča Rockpanel...

Nanošenje

- Površina mora biti suha, čista, bez prašine i masti. Očistite s Tec7 Cleanerom i / ili Multicleanom.
- Ako je potrebno, pijesite s grubim zrnima.
- Pogledajte upute za uporabu spremnika s vanjske strane.



2K-MIX	FAST	SUPERFAST
Mengtijd Temps de mélange Mischdauer Mixing time Vrijeme miješanja	5 min.	2 min.
Werktijd Temps de travail Verarbeitungsdauer Working time Radno vrijeme	10 min.	4 min.
Handelbaar Traitable Verarbeitungsfähig Handling time Za rukovanje nakon	50 min.	25 min.
Volledig belastbaar Résistance finale Völlständig belastungsfähig Can be loaded Može se opteretiti nakon	120 min.	60 min.
Treksterkte Résistance à la traction Zugfestigkeit Tensile strength Vlačna čvrstoća	250 kg/cm ²	230 kg/cm ²