



# Rock

ZA TRANSPARENTNO I ELASTIČNO BRTVLJENJE KAMENA, STAKLA, BAZENA I KUPAONSKOG NAMJEŠTAJA

- ✓ Perfektno vezivanje za prirodan kamen ili saklo
- ✓ Ekstremna otpornost na UV zračenje i vremenske prilike
- ✓ Ne ostavlja mrlje i ne prodire u prirodni kamen

## Tehnička svojstva

- Viskoznost: elastična pasta.
- Izgled: sjajan.
- Stvaranje opne: 23°C 50% Relativne Vlažnosti. 5 minuta.
- Površina bez lijepljenja: 23°C 50% R.V. 30 minuta.
- Puno otvrdnjavanje: 23°C 50% R.V. 2 mm/ 24 h.
- Skupljanje volumena nakon otvrdnjavanja <4%.
- Tvrdća ISO 868: 25 Shore A.
- Vlačna čvrstoća: 130 N/cm<sup>2</sup>.
- Toplinska stabilnost: -45°C do +153°C.
- Temperatura obrade: +5°C do +40°C.
- Prianjanje: savršeno, osim na materijalima koji sadrže PP, PE, PTFE ili bitumen.
- Lomljenje pri istezanju: 800%.
- E-modul: 100% 0.32MPA.
- UV-otpornost: Izvrsno u dobro prozračenim prostorima.
- Bojanje: NE MOŽE SE PREBOJATI.
- Rok trajanja: min. 12 mjeseci u zatvorenom, originalnom pakiranju – skladištiti pri temperaturama od 5°C do 20°C

## Pakiranje

Rock - kartuša 310ml

539006000

## Proizvod

### Karakteristike

Gotovo bez mirisa, sigurno za unutarnju i vanjsku upotrebu, na vlažnim, ne poroznim podlogama.

Prianja bez temeljnog premaza na većinu materijala i otporan je na klor i slanu vodu.

### Primjene

#### SANITARNO BRTVILO

Trajno ljepljivo brtvilo za akrilat, keramiku, sintetički materijal, pločice za kadu, umivaonik, kupaonski namještaj, ...

#### KUHINJA

Prozirni spojevi između vrha pulta, sudopera, zidnih pločica, emajla, ...

#### PRIRODNI KAMEN

Sigurno za brtvljenje u zatvorenom i na otvorenom prostoru, montažu prirodnog kamena, pultova, vrata, poda, ... Ne curi.

#### PROZORI I VRATA

Kao vodonepropusno i vjetronepropusno brtvilo za prozore i vrata, u kombinaciji s drvom, kamenom, lakom, sintetičkim materijalom, ...

#### EKSPANZIJSKI SPOJEVI

Zahvaljujući snažnom prianjanju i ekstremnim karakteristikama rastezanja do 800% rastezanja, ROCK se može koristiti za brtvljenje zglobova s velikom elastičnošću.

#### PARKET

Neutralno brtvilo za elastično lijepljenje i pečačenje svih parketa i obloga.

#### POD

Snažno ljepilo, elastično sredstvo za brtvljenje između poda i podnih ploča.

## Nanošenje

- Temperatura obrađivanja od + 5 °C do + 40 °C.
- Nanesite na suhu, čistu podlogu bez prašine i prašine!!

- Po potrebi očistite s Tec7 Cleaner-om ili Multiclean-om.
- Nanesite ručnim ili pištoljem na zrak (najbolje s teleskopskim klipom).
- Ispitajte prianjanje na plastiku, praškaste premaze, egzotične šume i bitumenske materijale. Započnite jačanjem slabih i / ili poroznih podloga pomoću Fixprimer-a.
- Nije moguće prebojati!
- Alkidna smola će se polako otvrdnuti.
- Koristite Tec7 Cleaner kako biste sigurno očistili i odmastili, dobili savršenu završnu obradu i uklonili neotvrdnuti Tec7 polimer. Koristite HP Clean kako biste završili porozne materijale. Prilikom lijepljenja zrcala u sanitarnim objektima nanesite samo vertikalne trake ljepila kako bi se izbjegla vlaga stagnacije zbog kondenzacije.
- Idealna debljina ljepila za optimalnu čvrstoću prianjanja: 3 mm.
- Koristite u spajanju i brtvljenju: Minimalna širina zgloba: 4 mm. Maksimalna širina zgloba: 25 mm. Maksimalna dubina spoja: 10 mm.  
Zajednički omjer: - širina zgloba u mm 5 10 15 20 25.  
Zajednička dubina u mm 5 6 10 10 10.
- Ako je potrebno, dovedite spoj do odgovarajuće dubine s konveksnim punjenjem.

