

Wall Fix

LAGANA EPOKSIDNA SMJESA



- ✓ Dvokomponentna epoksidna smjesa sa zncima šupljeg stakla
- ✓ Lagani materijal za vertikalne popravke
- ✓ Kada otvrdne pogodno za: bušenje, glodanje ...

Tehnička svojstva

- Sastav: Epoksidna smola na bazi šupljih i ispunjenih staklenih zrnaca.
- Specifična težina: 1,663 kg/L volumen.
- Boja: tamne pješčane boje Čvrsti sadržaj: 100%.
- Tlačna čvrstoća 52 N/mm².
- Vlačna čvrstoća: 20 N/mm².
- Otvrdnjavanje: bez skupljanja.
- E-modul: 1347 N/mm².
- Prianjanje:
 - Na većini građevinskih materijala prianjanje prelazi koheziju supstrata kao što je drvo, kamen, prirodni kamen, beton itd. Na metale: min. 2 N / mm².
 - Prianjanje na sintetičke materijale je vrlo ograničena.
- Otpornost na temperaturu: od -30°C do +60°C konstantna, privremena do 90°C.
- Vrijeme obrade nakon miješanja 16°C: 40minuta.
- Savršeno otporna na čišćenje s parom. Otpornost na klor (bazen): dobra.
- Kemijska otpornost:
 - Otporna je na vodu, na morski zrak, kiseline, lužine, soli, ulja, benzin, ulja za grijanje, urin, gnojiva, većinu otapala i agresivnih para.
 - Ograničena otpornost na: jaka otapala kao što su metilen klorid, dimetilformamid, aceton, metil etil keton i organske kiseline.
- Rok trajanja: Minimalno 1 godina u zatvorenom pakiranju, smješteno na hladnom i suhom mjestu.

Pakiranje

Wall Fix - posuda 600gr	602806000
Wall Fix - kanta 3kg	602830000

Proizvod

Karakteristike

- Profesionalni dvokomponentna epoksidna smjesa prikladana za vertikalne popravke, kao što su zidni popravci, ...
- Lagani malter za popravak na bazi epoksidne smole.
- Može se širiti i u vrlo tanke i vrlo guste slojeve do najviše 10 cm.
- Ima veliku čvrstoću na pritisak i zatezanje koja je jača od betona.
- Ne zahtijeva ljepljive podloge ili temeljne slojeve.
- Prikladno za unutarnju i vanjsku primjenu.
- Također je otporan na vodu i mraz (ne može se smrznuti).
- Ima neraskidivo prianjanje na beton, kamen, pločice, prirodni kamen i drvo, ...
- Ima dobro prianjanje na metale.

Primjene

- Popravci betona
- Popravak truleži betona
- Punilo za tipično truljenje drva
- Vertikalni popravci na kamenu, drvu, betonu itd.

Nanošenje

- Ulijte otvrdnjivač (cijelu bocu) u epoksi smjesu (kantu).
- Dobro promiješajte s malom miješalicom, miješajte oko 2 minute da se dobije homogena masa.
- Nikad ne dodavajte vodu, cement ili druge proizvode.
- Nanesite na čistu, suhu i stabilnu podlogu.
- Završna obrada nakon sušenja: pjeskarenje, brušenje, bušenje, lijepljenje, sidrenje, spajanje, itd.
- Očistite alate acetonom.