Alta Calidad, Alto Rendimiento.

BARNIZ TRANSPARENTE MATE
FLA-320-020

HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DATOS GENERALES

Descripción del Producto: El Barniz Transparente Mate es un alquídico especialmente diseñado para proteger y decorar maderas, en ambientes interiores.

Uso Recomendado: Puede ser utilizado en hogares, oficinas, industrias para proteger y decorar superficies de madera. Remover bien el envase hasta la uniformidad del producto. Aplicar en capas delgadas y siguiendo las vetas de la madera.

Color: Transparente.

Aspecto de la Película: Mate

Porcentaje de Sólidos Peso: (32.31 ± 2.00)%.

Rendimiento Teórico: 13 a 18 m2/l. y mano, película de 30 micras y sobre sustrato no absorbente.
El rendimiento practico es dependiendo del tipo de madera

Fondos Recomendados: Madera : Sellador Concentrado FLA-196-150
Sellador Regional REG-163-000
Sellador Listo para Usar FLA-169-100

Acabado Recomendado: No Aplica.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Madera: La madera debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, aceite u otros contaminantes. Lijar la madera virgen con lija # 80-120 hasta emparejar la superficie y luego utilizar lija #240 para uniformizar.
Aplicar 3 manos de sellador, lijando entre manos con lija #240
.

MÉTODO DE APLICACIÓN

General: Brocha o Pistola convencional
EQUIPO RECOMENDADO:
Pistola Convencional De Vilbiss o similar tipo J.G.A. casquillo 30, pico EX.
Utilice Brochas de cerdas naturales Fanabro o Relieve
CONDICIONES PARA APLICAR:
Presión de la pistola: 30 psi
DILUCIÓN:
Diluyente: Brocha: No requiere.
Pistola : Máximo 10% en volumen Solvente Sintético FLA-231-0001
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN: 18-20" CF#4
ESPESOR RECOMENDADO: Aplicar 2-3 capas.

MEZCLA Y DILUCIÓN

Proporción de la Mezcla No Aplica.
Tiempo de uso de la Mezcla (Pot Life): No Aplica.
Dilución: Brocha: No requiere.
Pistola : Máximo 10% en volumen Solvente Sintético FLA-231-001

LIMPIEZA Y SEGURIDAD

Limpieza: Emplee Thinner Acrílico.

Precauciones: Almacénese en lugar fresco y bien ventilado. Consérvese bien tapado después de su uso. Producto tóxico. Manténgase alejado del alcance de los niños.

Punto de Inflamación: Mayor a: 25°C (77°F)

Agosto 2007

Los datos que aquí se suministran, son ciertos. Se basan en nuestros óptimos conocimientos técnicos y de control de calidad y se pueden cambiar sin previo aviso. Estos datos no implican o expresan ningún tipo de garantía por indebidos manejos operativos y/o de interpretación, así como de rendimientos, desempeños o daños resultantes de su aplicación y uso. La responsabilidad de PINTURAS FLAMUKO C.A. esta limitada solo a la reposición de sus productos. La garantía de los productos de PINTURAS FLAMUKO C.A. alcanza solo, su calidad en el envase original de acuerdo al Aseguramiento y Control de Calidad de la empresa. Los usuarios deben contactar a PINTURAS FLAMUKO C.A. para verificar el uso correcto de nuestros productos antes de especificarlos y/o usarlos.

BARNIZ TRANSPARENTE MATE
FLA -320-020

TIEMPO DE SECADO

Secamiento al Tacto: Máximo 2 horas

Secamiento Libre de huella Máximo 4 horas

Secamiento Duro: 24 horas

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Presentación: Envase de Galón (3,785 Litros).

Envase de cuarto de galón (0.946 litros)

Otro envase contra pedido

Tiempo de Almacenamiento: Treinta (30) meses bajo techo y en lugares bien ventilados.

Temperatura y Humedad de Almacenamiento: Máximo: 38°C (100°F) y 85 % Humedad Relativa.

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico.

PRECAUCIONES

General: Utilice equipo de protección mascara respiratoria para vapor. Evite contactos con los ojos y la piel. Si se presenta alguna irritación ocular, dolor de cabeza o nauseas, abandone el lugar de trabajo hasta que desaperazcan los síntomas, consulté al médico.

En caso de derrame, absorba con material inerte y dispóngase según regulación.

Hecho en Venezuela por PINTURAS FLAMUKO C.A.
Zona Industrial El Tigre, Av. Principal, Galpón H. Guacara, Edo. Carabobo. Venezuela.
Teléfonos: (0245) 5602400-5602434-5602486. Fax: (0245) 5602418.

Agosto 2007

Los datos que aquí se suministran, son ciertos. Se basan en nuestros óptimos conocimientos técnicos y de control de calidad y se pueden cambiar sin previo aviso. Estos datos no implican o expresan ningún tipo de garantía por indebidos manejos operativos y/o de interpretación, así como de rendimientos, desempeños o daños resultantes de su aplicación y uso. La responsabilidad de PINTURAS FLAMUKO C.A. esta limitada solo a la reposición de sus productos. La garantía de los productos de PINTURAS FLAMUKO C.A. alcanza solo, su calidad en el envase original de acuerdo al Aseguramiento y Control de Calidad de la empresa. Los usuarios deben contactar a PINTURAS FLAMUKO C.A. para verificar el uso correcto de nuestros productos antes de especificarlos y/o usarlos.