



Alta Calidad, Alto Rendimiento.

GRAFIADO LÍNEA FLA-673

HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DATOS GENERALES

Descripción del Producto:	El Acabado Grafiado, fue diseñado especialmente para ofrecer un acabado texturizado de excelente calidad, para revestir superficies de concreto en ambientes exteriores e interiores. Dando un acabado que oculta las imperfecciones de la superficie.	
Uso Recomendado:	Se recomienda en superficie de concreto y mampostería en general	
Color:	Según carta de colores.	
Aspecto de la Película:	Mate.	
Porcentaje de Sólidos	Peso: 80 %.	Volumen: 65 %.
Rendimiento Teórico:	(13-15m ² /Cuñete)	
Fondos Recomendados:	Concreto: Fondo para Grafiado FLA-13.	
Acabado Recomendado:	No Aplica.	
Espesor de película recomendado	Se aplica en una sola capa.	
Viscosidad Original:	200.000 cps a 25 °C (77°F).	

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

General:	La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasa, u otros contaminantes según especificación SSPC-SP-1. Debe eliminarse todo resto de pintura vieja o mal adherida.
Concreto:	Limpieza según Preparación de Superficies de Concreto SSPC-SP-13. Las superficies nuevas de concreto, friso, mamposterías, hormigón, etc; se deben dejar secar por lo menos por 28 días (exterior) y 45 días (interior) a temperatura ambiente, para eliminar el exceso de humedad.

MÉTODO DE APLICACIÓN

General:	Se aplica con palustra especial metálica o acrílica en forma continua y en una sola capa.
-----------------	---

Septiembre 2008

Los datos que aquí se suministran, son ciertos. Se basan en nuestros óptimos conocimientos técnicos y de control de calidad y se pueden cambiar sin previo aviso. Estos datos no implican o expresan ningún tipo de garantía por indebidos manejos operativos y/o de interpretación, así como de rendimientos, desempeños o daños resultantes de su aplicación y uso. La responsabilidad de PINTURAS FLAMUKO C.A. esta limitada solo a la reposición de sus productos. La garantía de los productos de PINTURAS FLAMUKO C.A. alcanza solo, su calidad en el envase original de acuerdo al Aseguramiento y Control de Calidad de la empresa. Los usuarios deben contactar a PINTURAS FLAMUKO C.A. para verificar el uso correcto de nuestros productos antes de especificarlos y/o usarlos.

GRAFIADO LÍNEA FLA-673

MEZCLA Y DILUCIÓN

Proporción de la Mezcla	No Aplica.
Tiempo de uso de la Mezcla (Pot Life):	No Aplica.
Dilución:	No Requiere.

LIMPIEZA Y SEGURIDAD

Limpieza:	Emplee agua y jabón.
Precauciones:	Almacénese en lugar fresco y bien ventilado. Consérvese bien tapado después de su uso. Producto tóxico. Manténgase alejado del alcance de los niños.
Punto de Inflamación:	No Aplica.

TIEMPO DE SECADO

General:	Estos tiempos se basan en un espesor de película seca de 250 micrones (10 Mils) a una temperatura de 25°C (77°F), pueden variar según las condiciones ambientales durante la aplicación y en el espesor de película aplicada.
Al Tacto:	Treinta (30) Minutos.
Duro:	Veinticuatro (24) Horas

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Presentación:	Envase de Cuñete, 5 galones (18,925 Litros). Otro envase contra pedido.
Tiempo de Almacenamiento:	Doce (12) meses en lugares bien ventilados.
Temperatura y Humedad de Almacenamiento:	Máximo: 38°C (100°F) y 85 % Humedad Relativa.



Hecho en Venezuela por PINTURAS FLAMUKO C.A.
Zona Industrial El Tigre, Av. Principal, Galpón H. Guacara, Edo. Carabobo, Venezuela.
Teléfonos: (0245) 56420011-5641062-5641061. Fax: (0245) 5642211.

Septiembre 2008

Los datos que aquí se suministran, son ciertos. Se basan en nuestros óptimos conocimientos técnicos y de control de calidad y se pueden cambiar sin previo aviso. Estos datos no implican o expresan ningún tipo de garantía por indebidos manejos operativos y/o de interpretación, así como de rendimientos, desempeños o daños resultantes de su aplicación y uso. La responsabilidad de PINTURAS FLAMUKO C.A. esta limitada solo a la reposición de sus productos. La garantía de los productos de PINTURAS FLAMUKO C.A. alcanza solo, su calidad en el envase original de acuerdo al Aseguramiento y Control de Calidad de la empresa. Los usuarios deben contactar a PINTURAS FLAMUKO C.A. para verificar el uso correcto de nuestros productos antes de especificarlos y/o usarlos.