



Alta Calidad, Alto Rendimiento.

FLA-WOOD POLIURETANO FLA-50-01

HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DATOS GENERALES

Descripción del Producto:	Poliuretano de un envase curado por humedad. Excelente resistencia al rayado, impacto, solventes y a lavado continuo de manchas comunes en uso domestico, solo para ambientes interiores.
Uso Recomendado:	Es un producto de un solo envase que endurece con la humedad del aire, formando una película plástica que protege las superficies de madera en ambientes interiores.
Color:	Transparente.
Aspecto de la Película:	Brillante
Sólidos en peso :	(40.00 ± 2.00)%.
Fondos Recomendados:	No aplica
Acabado Recomendado:	No aplica
Espesor de Película Recomendado:	El espesor de la película depende del tipo de madera a usar. (Maderas blandas y maderas duras, entre otras.)

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

General:	La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite u otros contaminantes. Se aplica directamente sobre la madera virgen previamente lijada y se debe lijar entre manos. En maderas anteriormente pintadas que se encuentran desconchadas o en muy malas condiciones se recomienda remover toda el área afectada. Si esta en buenas condiciones solo requiere lijar superficialmente la misma.
-----------------	--

MÉTODO DE APLICACIÓN

Equipo recomendado:	MÉTODO DE APLICACIÓN: Brocha o Pistola convencional
	EQUIPO RECOMENDADO: Pistola Convencional De Vilbiss o similar tipo J.G.A. casquillo 30, pico EX.
	CONDICIONES PARA APLICAR: Presión de la pistola: 30 psi
	DILUCIÓN: Solvente Poliuretano
	Nº DE MANOS: 3 a 4 manos
	1era mano diluir 2 partes del producto con 1 parte de Solvente Poliuretano Fla-230-000
	2da mano diluir 2 partes del producto con 1 parte de Solvente Poliuretano Fla-230-000
	3 era y 4ta mano aplicar a viscosidad original del producto

Enero 2010

Los datos que aquí se suministran, son ciertos. Se basan en nuestros óptimos conocimientos técnicos y de control de calidad y se pueden cambiar sin previo aviso. Estos datos no implican o expresan ningún tipo de garantía por indebidos manejos operativos y/o de interpretación, así como de rendimientos, desempeños o daños resultantes de su aplicación y uso. La responsabilidad de PINTURAS FLAMUKO C.A. esta limitada solo a la reposición de sus productos. La garantía de los productos de PINTURAS FLAMUKO C.A. alcanza solo, su calidad en el envase original de acuerdo al Aseguramiento y Control de Calidad de la empresa. Los usuarios deben contactar a PINTURAS FLAMUKO C.A. para verificar el uso correcto de nuestros productos antes de especificarlos y/o usarlos.

FLA-WOOD POLIURETANO PARA PARQUET FLA-50-01

LIMPIEZA

Limpieza: Emplee Solvente para Poliuretano Especial FLA-233-001

TIEMPO DE SECADO

General: Estos tiempos se basan en un espesor de película seca de 37,5 micrones (1,5 Mils) a una temperatura de 25°C (77°F), que pueden variar según las condiciones ambientales durante la aplicación y por el espesor de película aplicada.

Secamiento Al Polvo: (25-30) Minutos

Secamiento Al Tacto: 1 hora .Máximo

Secamiento duro para lijar 24 hrs

Duro: 24 hrs.

Resistencia Después de 14 días de curada la película, el producto es resistente al agua, alcohol, solvente, impacto, rayado superficial y a lavado continuo de manchas comunes en uso domestico, solo para ambientes interiores.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Presentación: Envase de Galón (3,785 Litros).
Otro envase contra pedido.

Tiempo de Almacenamiento: Almacene en lugar fresco y bien ventilado, de cualquier fuente de ignición. Si se esta usando el producto almacene en recipientes que pueda llenar totalmente sin dejar aire atrapado y guarde bajo refrigeración. Cuando se va usar menos de 1 galón traspase el resto a un envase llenándolo completamente, use solo envase metálicos.

ESTABILIDAD DE ALMACENAMIENTO: 3 meses 25 a 30 °C
6 meses 15 a 20°C

Temperatura y Humedad de Almacenamiento: Máximo: 38°C (100 °C) y 85 % Humedad Relativa.

PRECAUCIONES

General: Utilice equipo de protección mascara respiratoria para vapor. Evite contactos con los ojos y la piel. Si se presenta alguna irritación ocular, dolor de cabeza o nauseas, abandone el lugar de trabajo hasta que desaparezcan los síntomas, consulte al médico.
En caso de derrame, absorba con material inerte y dispóngase según regulación.



Hecho en Venezuela por PINTURAS FLAMUKO C.A.
Zona Industrial El Tigre, Av. Principal, Galpón H. Guacara, Edo. Carabobo, Venezuela.
Teléfonos: (0245) 5602400-5602434-5602486. Fax: (0245) 5602418.

Enero 2010

Los datos que aquí se suministran, son ciertos. Se basan en nuestros óptimos conocimientos técnicos y de control de calidad y se pueden cambiar sin previo aviso. Estos datos no implican o expresan ningún tipo de garantía por indebidos manejos operativos y/o de interpretación, así como de rendimientos, desempeños o daños resultantes de su aplicación y uso. La responsabilidad de PINTURAS FLAMUKO C.A. esta limitada solo a la reposición de sus productos. La garantía de los productos de PINTURAS FLAMUKO C.A. alcanza solo, su calidad en el envase original de acuerdo al Aseguramiento y Control de Calidad de la empresa. Los usuarios deben contactar a PINTURAS FLAMUKO C.A. para verificar el uso correcto de nuestros productos antes de especificarlos y/o usarlos.