



Alta Calidad, Alto Rendimiento.

ARMONÍA CAUCHO SATINADO LÍNEA ARM-085

HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DATOS GENERALES

Descripción del Producto:	Armonía Caucho Satinado de Primera, es un producto formulado con resinas Vinil Acrílicas especialmente modificadas, de altísima calidad, Tipo "A", lavable, que embellece y protege las superficies internas y les proporciona un brillo suave de aspecto delicado a la vista y al tacto.		
Uso Recomendado:	Se puede utilizar en interiores de hogares, oficinas, industrias y donde se requiera óptimas condiciones de resistencia. Se puede aplicar sobre techos, paredes de concreto, madera, cartón piedra y similares en ambientes internos.		
Color:	Según carta de colores y Sistema Tintométrico.		
Aspecto de la Película:	Satinado.		
Porcentaje de Sólidos	Peso: 43,9 %.	Volumen: 29,0%.	
Rendimiento Teórico:	11,36 m ² /litro (43 m ² /galón) a 25 micrones (1 Mils) de espesor película seca.		
Fondos Recomendados:	Concreto	Fondo Antialcalino código FLA-10-85. Fondo Ecológico Antialcalino FLA-10-00 Fijador Sellador Bulls Eye 1-2-3 de Zinsser.	
	Madera	Sellador Concentrado código FLA-169-150.	
Acabado Recomendado:	No Aplica		
Espesor de Película Recomendado:	Seca: 29,5 micrones (1,2 Mils).	Húmeda: 100 micrones (4 Mils).	
Viscosidad Original:	90 ± 5 K.U. a 25 °C (77°F)		

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

General:	La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasa, u otros contaminantes según especificación SSPC-SP-1. Debe eliminarse todo resto de pintura vieja o mal adherida.
Concreto:	Limpieza según Preparación de Superficies de Concreto SSPC-SP-13. Las superficies nuevas de concreto, friso, mamposterías, hormigón, etc; se deben dejar secar por lo menos por 28 días (exterior) y 45 días (interior) a temperatura ambiente, para eliminar el exceso de humedad.
Madera:	Limpieza Manual según especificación SSPC-SP-2. Limpieza con Herramienta Eléctrica según especificación SSPC-SP-3.

MÉTODO DE APLICACIÓN

General:	Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola convencional. Mezcle bien hasta que homogeneice el color y ocasionalmente durante la aplicación.
Brocha:	Utilice brochas de cerdas naturales y/o artificiales.
Rodillo:	Utilice la camisa adecuada según la porosidad de la superficie.
Atomización:	Se recomienda emplear equipos: a) Pistola a Succión 2,81 - 4,22 kg/cm ² (40-60 psi) en la línea de aire. b) Pistola Convencional a Presión: Presión en el Envase: 0,70 - 1,05 kg/cm ² (10-15 psi). Presión de Aire: 2,81 - 4,22 kg/cm ² (40-60 psi). c) Sin Aire: Relación de la bomba: 30:1 (min.). Salida: 11,4 L/min (GPM: 3) (min.). Manguera del Material: 0,95cm. (3/8") D.I. (min.). Tamaño de Boquilla: 325-625 micrones (13-25 Mils). Presión de Salida: 124-155 kg/cm ² (1800-2200 psi). Tamaño del Filtro: 60 mallas. Se recomiendan las empacaduras de teflón, las cuales están disponibles a través del fabricante de la bomba.

Septiembre 2009

Los datos que aquí se suministran, son ciertos. Se basan en nuestros óptimos conocimientos técnicos y de control de calidad y se pueden cambiar sin previo aviso. Estos datos no implican o expresan ningún tipo de garantía por indebidos manejos operativos y/o de interpretación, así como de rendimientos, desempeños o daños resultantes de su aplicación y uso. La responsabilidad de PINTURAS FLAMUKO C.A. esta limitada solo a la reposición de sus productos. La garantía de los productos de PINTURAS FLAMUKO C.A. alcanza solo, su calidad en el envase original de acuerdo al Aseguramiento y Control de Calidad de la empresa. Los usuarios deben contactar a PINTURAS FLAMUKO C.A. para verificar el uso correcto de nuestros productos antes de especificarlos y/o usarlos.

ARMONÍA CAUCHO SATINADO LÍNEA ARM-085

MEZCLA Y DILUCIÓN

Proporción de la Mezcla	No Aplica.
Tiempo de uso de la Mezcla (Pot Life):	No Aplica.
Dilución:	Máximo 10 % en volumen con agua limpia. Agregue 0,38 litros (13 onz. fl.) por 3,785 litros (1galón).

LIMPIEZA Y SEGURIDAD

Limpieza:	Emplee agua y jabón.
Precauciones:	Almacénese en lugar fresco y bien ventilado. Consérvese bien tapado después de su uso. Producto tóxico. Manténgase alejado del alcance de los niños.
Punto de Inflamación:	No Aplica.

TIEMPO DE SECADO

General:	Estos tiempos se basan en un espesor de película seca de 29,5 micrones (1,2 Mils) a una temperatura de 25°C (77°F), que pueden variar según las condiciones ambientales durante la aplicación y por el espesor de película aplicada.
Al Tacto:	Treinta (30) Minutos.
Libre de Huella:	Tres (3) Horas.
Repintado:	Cuatro (4) Horas.
Duro:	Veinticuatro (24) Horas
Lavable:	Siete (7) Días de Aplicado.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Presentación:	Envase de 1 Galón (3,785 Litros). Envase de Cuñete, 5 galones (18,925 Litros). Otro envase contra pedido.
Tiempo de Almacenamiento:	Doce (12) meses, bajo techo y en lugares bien ventilados.
Temperatura y Humedad de Almacenamiento:	Máximo: 38°C (100 °F) y 85 % Humedad Relativa.

BASES PARA PREPARAR COLORES

General:	Las Bases del Sistema Tintométrico permiten la preparación de 1008 colores según la siguiente cantidad de tinta colorante que se le agregue.
Colores Pasteles (P):	Mínimo: 0 Y Máxima: 4 Y
Colores Medios (I):	Mínimo: 4 Y Máxima: 8 Y
Colores Oscuros (D):	Mínimo: 6 Y Máxima: 10 Y
Colores Fuertes (C):	Mínimo: 10 Y Máxima: 14 Y
Precaución:	Use la cantidad correcta de tinta según el manual de fórmulas del sistema de preparación de colores de ARMONÍA.



Hecho en Venezuela por PINTURAS FLAMUKO C.A.
Zona Industrial El Tigre, Av. Principal, Galpón H. Guacara, Edo. Carabobo, Venezuela.
Telé Teléfonos: (0245) 5602400-5602434-5602486. Fax: (0245) 5602418.

Septiembre 2009

Los datos que aquí se suministran, son ciertos. Se basan en nuestros óptimos conocimientos técnicos y de control de calidad y se pueden cambiar sin previo aviso. Estos datos no implican o expresan ningún tipo de garantía por indebidos manejos operativos y/o de interpretación, así como de rendimientos, desempeños o daños resultantes de su aplicación y uso. La responsabilidad de PINTURAS FLAMUKO C.A. esta limitada solo a la reposición de sus productos. La garantía de los productos de PINTURAS FLAMUKO C.A. alcanza solo, su calidad en el envase original de acuerdo al Aseguramiento y Control de Calidad de la empresa. Los usuarios deben contactar a PINTURAS FLAMUKO C.A. para verificar el uso correcto de nuestros productos antes de especificarlos y/o usarlos.