

## Bundskanzlermischung

Reinigungsimpregnierung



**Grundreinigung und Sanierung stark verschmutzter oder fehlbehandelter Öl- und Wachsflächen auf Holz, Kork und Cotto**

Die Anwendung der Reinigungsimpregnierung **Bundskanzlermischung** empfiehlt sich bei stark abgenutzten und verschmutzten, sowie auch bei fehlerhaft verarbeiteten Ölen und Wachsen, vornehmlich auf Holzoberflächen. In vielen Fällen kann durch die Behandlung das Abschleifen eines Bodens und die damit verbundene Staubbelastung gänzlich verhindert werden.

Zu grob geschliffene und daher stumpfe Oberflächen können mit der **Bundskanzlermischung** nur bedingt geglättet werden.

Die besten Ergebnisse werden bei maschineller Verarbeitung erzielt. Wir verleihen die entsprechenden Geräte zur Bearbeitung von Fußböden und führen alle benötigten Pad's.

Die **Bundskanzlermischung** ist nicht als Alleinbehandlung oder zur Sanierung von lackierten Flächen geeignet.

Achten Sie bei der Arbeit auf gute Durchlüftung.

1. Oberfläche absaugen- oder kehren.
2. Ränder mit Handpad und **Bundskanzlermischung** einarbeiten.

3. Eine geringe Menge **Bundskanzlermischung** auf die zu bearbeitende Fläche gießen und mittels Einscheibenmaschine (Fußböden) oder Schwingschleifer und mittlerem (rot/braun/grün) Pad oder Schleifvlies einmassieren.

»Tipp: Niemals zu knapp an der Wand ausgießen, da sonst die Wände angespritzt werden könnten; ca 50cm Abstand zur Wand halten.«

4. So lange einarbeiten, bis das Produkt in den Untergrund einzieht und ein deutliches Saugverhalten festzustellen ist. Gleichzeitig bilden sich an der Oberfläche meist schmutzige Schlieren.

5. Diese Schlieren nicht einarbeiten sondern anschließend mit einem saugfähigen, jedoch nicht fuselnden Tuch sorgfältig und restlos abwischen.

»Tipp: Streifen Sie unmittelbar nach dem Nachwischen mit der Fingerspitze über die bearbeitete Fläche. Dabei dürfen keine Streifen zurückbleiben. Sollte dennoch ein Fingerstrich zu sehen sein, nochmals mit einem neuen Tuch trockenwischen!«

6. Bei Flächen die Stück für Stück gereinigt werden, empfiehlt es sich, diese abschließend nochmals im ganzen zügig nachzuwischen.

7. Nach ca. 30-90 Minuten wird die so gereinigte und aufgefrischte Fläche aufpoliert. Dazu eignen sich je nach Fläche und Bohnermaschine Schafwollpad, weißes Pad oder weiche Tücher.

8. Sehr stark verschmutzte oder teilweise abgenutzte Flächen können mit der **Bundskanzlermischung** und einem Schleifgitter auch nass geschliffen werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Oberfläche nicht fleckig wird! In jedem Fall Vorversuche durchführen!

9. Ein zusätzlicher Wachsaufrag mit dem **AURO Hartwachs Nr. 171** ist in der Regel nicht notwendig. Bei Bedarf kann jedoch nachgewachst und poliert werden.

**»Selbstentzündungsgefahr trocknender Öle! Putzlappen u. ä. nicht knüllen, sondern einzeln, glatt ausgebreitet trocknen lassen, oder luftdicht verschlossen in einem Blechgefäß aufbewahren«**

Die mit der **Bundskanzlermischung** aufgefrischten Flächen sind wie neu behandelte Wachsflächen zu pflegen.

Mit der **Bundskanzlermischung** wurden unter anderem Böden in folgenden Gebäuden saniert:  
Bundskanzleramt, Schloß Schönbrunn, Schloß Bellvedere, Hofburg, Kunsthistorisches Museum, Naturhistorisches Museum, Albertina, Technisches Museum - Wien · Landhaus, Zeughaus - Graz · Burg Werfen, Waldorfschule - Salzburg

**Der Name "Bundskanzlermischung" rührt daher, dass dieses Produkt ursprünglich zur Sanierung eines historischen Parkettbodens im Bundskanzleramt entwickelt wurde.**

AURO Naturfarben Einzelhandel GmbH  
Währinger Gürtel 79 · 1180 Wien  
Tel: (01) 40 30 871 · Fax: (01) 40 30 871 10

www.auro-naturfarben.at  
www.naturfarbe.at  
office@auro-naturfarben.at



onlineshop