

Двухкомпонентный полиуретановый грунт белого цвета. Применяется для подготовки мебельных фасадов и панелей из МДФ под отделку цветными эмалями.

Технические показатели

Цвет	белый
Сухой остаток	74±2%
Плотность (DIN 51 757)	1,57±0,02
Вязкость основы (DIN 4)	тиксотропный
Блеск	матовый

Свойства покрытия

- очень легко шлифуется;
- хорошие адгезионные свойства к МДФ;
- быстрое время сушки;
- высокая укрывистость.

Подложки

МДФ и изделия из пенополиуретана (ППУ).

Применение

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Во время нанесения и сушки грунта температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +15°C, относительная влажность воздуха не выше 75%.

Смешивание компонентов	По массе	По объему
Грунт PU-0.205	100	100
Отвердитель №034	35	50
Разбавитель		Разбавитель для ПУ ЛКМ
Жизнеспособность композиции с отвердителем №034 при 20°C		3 часа
Теоретический расход		150-170 г/м ²

Рекомендуемая шлифовальная бумага (сухое шлифование): P280

Для заключительной обработки P320

Способы нанесения:

Пневматическое распыление

Давление, атм	2,5-4,0
Диаметр сопла, мм	1,6-2,0
Количество слоев	2
Разбавитель для ПУ ЛКМ	30-40%*

Airmix

Количество слоев	1
Разбавитель для ПУ ЛКМ	0-10%*

* Степень разбавления материала зависит от типа краскопульта, рабочих параметров, температуры окружающей среды, требуемой толщины покрытия.

Сушка с отвердителем №034 при 20°C

На отлип	1 час
До полного высыхания	12 часов
До ручного шлифования	2 часа
До механического шлифования	2,5-3 часа

Последующие покрытия: Акриловые эмали, Полиуретановые эмали.

Упаковка

Грунт PU-0.205	30 кг
Отвердитель №034	15 л
Отвердитель №034	25 л