

תעודת בדיקה מספר 9851928244

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : אלפקס בע"מ ח.פ. : 511043291
 מענו : ת.ד. 2045 טירת כרמל 39120
 תאריך ההזמנה : 2018/07/08

תאור המוצר

קרמיקה לא מזוגג ריצוף
 הדגם הנבדק : INDUSTRIAL 61S TUNIS 30/30
 יצרן : LASSELSBERGER
 ארץ יצור : צ'כיה

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2018/07/17 הנוטל: **בא כח המכון** מספר בקשה: 3967992
 כמות במדגם : 10
 מספר שטר מטען : 8PRG000157
 נמל היבוא : נמל חיפה תאריך כניסה: 2018/07/12
 מספר חשבון ספק: 223459733 מיום: 2018/06/15 שם ספק LASSELSBERGER
 שם ארץ יבוא : צ'כיה

מהות הבדיקה: בדיקת חלקית במסגרת צו יבוא חופשי

התאמה לסעיפים: 2.1-סימון, 3.1-ספיגות אריחים, 3.1-חוזק הכפיפה וכוח שבירה, 3.1-חוזק הכפיפה, 3.1-כוח שבירה - מסקנה, 3.1-בדיקת החלקה, 3.1-בדיקת החלקה באמצעות מטוטלת, 3.2-פגמים של התקן הישראלי ת"י 314 - אריחי קרמיקה לחיפוי קירות ולריצוף, מיוני 2004, גליון תיקון מספר 1 מאוקטובר 2005

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 4 דפים
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
 פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

2018/07/22

תאריך הפקת תעודה

יובל באני תפקיד ראש מדור

שם המאשר:

תעודת בדיקה מספר 9851928244

4

2

1953 - "

12

:
האם האריחים לא מזוגגים? כן; האריח מיועד ל: רצפה; מין האריח עפ"י שיטת הייצור:
אריחים המיוצרים בכבישה; מין האריח עפ"י ספיגותו הממוצעת: (פורצלן) $Bla E \leq 0.5\%$;
האם האריח מיובא? כן; סיווג האריחים: סוג א; אריח עם מרחקים: לא; מידת ייצור
נומינלית-אורך (מ"מ): 300; מידת ייצור נומינלית-רוחב (מ"מ): 300; הערה: כל
המאפיינים המופיעים בתיאור המוצר הינם לפי הצהרת יצרן

תעודת בדיקה מספר 9851928244

" - 1953

12

4

3

| מספר סעיף | תאור סעיף | דרישת סעיף | תוצאות | מסקנה |
|-----------|----------------------------|--------------------------------|------------------|-------|
| 2.1 | סימון | סימון המוצר יתאים לדרישות התקן | כנדרש בתקן | מתאים |
| 3.1 | ספיגות אריחים | התאמה להצהרת היצרן | ראה תוצאות בנספח | מתאים |
| 3.1 | חוזק הכפיפה | | ראה תוצאות בנספח | מתאים |
| 3.1 | כוח שבירה - מסקנה | | ראה תוצאות בנספח | מתאים |
| 3.1 | בדיקת החלקה | | | מתאים |
| 3.1 | בדיקת החלקה באמצעות מטוטלת | | ראה תוצאות בנספח | מתאים |
| 3.2 | פגמים | | | מתאים |
| | פגמים | | ראה תוצאות בנספח | מתאים |

תעודת בדיקה מספר 9851928244

1953 - "

12

4

4

נספח לסעיף 3.1 ספיגות אריחים

| מסקנה | אחוז ספיגות מקסימלית | ממוצע אחוז ספיגות | דרישה למדגם | קבוצת ספיגות |
|-------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| מתאים | 0.10 % | 0.08 | Bla E<=0.5% (פורצלן) | Bla E<=0.5% (פורצלן) |

נספח לסעיף 3.1 חוזק הכפיפה

| מסקנה | דרישה (מינימום) | תוצאה למדגם | יחידת מידה | התכונה הנבדקת |
|-------|-----------------|--------------|------------|--------------------|
| מתאים | 35.00 נ"ממ"ר | 51.30 נ"ממ"ר | נ"ממ"ר | ממוצע המדגם לכפיפה |
| מתאים | 32.00 נ"ממ"ר | 49.60 נ"ממ"ר | נ"ממ"ר | חוזק כפיפה מינימלי |

נספח לסעיף 3.1 כוח שבירה - מסקנה

| מסקנה | דרישה למדגם (מינימום) | תוצאה למדגם | יחידת מידה | התכונה הנבדקת |
|-------|-----------------------|-----------------|------------|-------------------|
| מתאים | 1,300.00 ניוטון | 6,206.28 ניוטון | ניוטון | כח בשבירה מינימלי |

נספח לסעיף 3.1 בדיקת החלקה באמצעות מטוטלת

| מסקנה | הערה | דרישה למדגם | דרגת המשטח | תוצאת המדגם | יחידת מידה | התכונה הנבדקת |
|-------|------|----------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|
| מתאים | | מינימום BPN 25 | X 35-44 | 41.00 BPN | BPN | דרגת התנגדות להחלקה במטוטלת |

נספח לסעיף 3.2 פגמים

| מסקנה | כמות | סוג |
|-------|------|-------|
| מתאים | 10 | סוג א |
| מתאים | 0 | סוג ב |
| מתאים | 0 | סוג ג |