

Ficha Técnica

RNPT54_____ - PROTEC 5421 FARBLOS (CORES)

Base Aquosa

DESCRIÇÃO	LASUR AQUOSO SEMITRANSARENTE		
PRINCIPAL UTILIZAÇÃO	Madeira Exterior	(n.a.)	
PROPRIEDADES	Resistência física e química	Resistência à intempérie	Resistência UV

DADOS TÉCNICOS

	± 5s Viscosidade do produto a 20°C, 1atm DIN4 [s]	DENSIDADE (g/cm ³) ±0,1	± 10%, BRILHO (Ângulo 20°, 20°C a 1 atm)	TEOR SÓLIDOS (m/m) ± 1%	PRAZO VALIDADE	COR / ASPECTO
À TEMPERATURA AMBIENTE	24	1,03	25	36%	12 meses - Embalagem Selada não violada	Semitransparente
CONDIÇÕES APLICAÇÃO	Preparar o produto a uma temperatura superior a 15°C; agitar e homogeneizar o conteúdo de cada embalagem antes da sua utilização.					
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Aplicar direto sobre superfície seca, limpa e isenta de pós e gorduras					

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

	CATALISADOR	HARTER W440	DILUENTE	(n.a.)
VOLUME	10%		(n.a.)	
PESO	(n.a.)		(n.a.)	

OUTROS PRODUTOS AUXILIARES

	OUTROS (1)	(n.a.)	OUTROS (2)	(n.a.)
VOLUME	(n.a.)		(n.a.)	
PESO	(n.a.)		(n.a.)	

POT LIFE 20°C 1atm	3 Horas	VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO RECOMENDADA (copo DIN 4 a 20°C) [s]	22
--------------------	---------	--	----

INFORMAÇÃO TÉCNICA

	TEMPO REPINTURA	TEMPO PARA LIXAR	SECAGEM AO TOQUE	TEMPO PARA MANIPULAR	GRAMAGEM RECOMENDADA EM HÚMIDO / CAMADA g/m ²	ESPESSURA RECOMENDADA EM SECO / CAMADA µm
TEMPERATURA AMBIENTE	4 Horas	4 Horas	(n.a.)	24 Horas	90-100	(n.a.)
SECAGEM UV	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)
SECAGEM FORÇADA	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Trincha / Rolo / Pistola

(n.a.)

OBSERVAÇÕES	Atenção: Realizar a mistura dos dois componente em agitação. Não permitir o contato prolongado entre o catalisador e o verniz sem agitar. O embalamento de peças deve ser realizado de forma a proteger o contato entre superfícies envernizadas, para evitar que se colem devido à elevada elasticidade do produto principalmente nos primeiros dias de cura. Temperaturas altas (30-35°C) e boa circulação de ar favorecem a cura inicial do produto.
-------------	---

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL	Data	31/08/2018
	Revisão nº	1
	Técnico	1+1

Aconselhamos a verificar periodicamente o estado de atualização da presente informação técnica. O Grupo Lusoverniz assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações nelas constantes. Os aconselhamentos técnicos prestados pelos nossos colaboradores, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente informativos, atualizados e dados de boa-fé. As empresas do Grupo Lusoverniz só aceitam reclamações relativamente a defeitos de fabrico do seu produto que se venham a demonstrar assumindo, nesses casos, a substituição do mesmo ou reembolso do valor já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos.