

# Ficha Técnica

## RWPIN\_\_\_ - LAKOPUR 100 BRANCO

### DESCRIÇÃO PINTURA POLIURETANO BRANCA

PRINCIPAL UTILIZAÇÃO	MDF - Madeira	(n.a.)
PROPRIEDADES	Bom poder de cobertura	Excelente tato Secagem rápida

### DADOS TÉCNICOS

	± 20s Viscosidade do produto a 20°C, 1atm DIN4 [s],	DENSIDADE (g/cm <sup>3</sup> ) ±0,05	± 2%, BRILHO (Ângulo 60°, 20°C a 1 atm)	TEOR SÓLIDOS (m/m) ± 5%	PRAZO VALIDADE	COR / ASPECTO
À TEMPERATURA AMBIENTE	55	1,27	*	63%	12 meses - Embalagem Selada não violada	Opaco
CONDIÇÕES APLICAÇÃO	Homogeneizar o conteúdo de cada embalagem antes da sua utilização. Prepare a mistura enquanto agita. Não preparar em ambientes com temperatura inferiores a 15°					
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	A superfície a revestir deve estar seca,limpa e isenta de gordura e poeiras.					

### PREPARAÇÃO DO PRODUTO

	CATALISADOR	HARTER LAKOPUR 100 NA	DILUENTE	DILUENTE ESPECIAL ACRILICOS
VOLUME		50%		20%
PESO		(n.a.)		(n.a.)

### OUTROS PRODUTOS AUXILIARES

	OUTROS (1)	(n.a.)	OUTROS (2)	(n.a.)
VOLUME		(n.a.)		(n.a.)
PESO		(n.a.)		(n.a.)

POT LIFE 20°C 1atm	3 Horas	VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO RECOMENDADA (copo DIN 4 a 20°C) [s]	20
--------------------	---------	--	----

### INFORMAÇÃO TÉCNICA

	TEMPO REPINTURA	TEMPO PARA LIXAR	SECAGEM AO TOQUE	TEMPO PARA MANIPULAR	GRAMAGEM RECOMENDADA EM HÚMIDO / CAMADA g/m <sup>2</sup>	ESPESSURA RECOMENDADA EM SECO / CAMADA µm
TEMPERATURA AMBIENTE	24 Horas	(n.a.)	1 hora e 20 Minutos	12 Horas	120-180	(n.a.)
SECAGEM UV	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)
SECAGEM FORÇADA	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)

### MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Pistola Airmix ou Airless

Pistola Aerográfica

OBSERVAÇÕES*	Disponível em diferentes graus de brilho. A viscosidade, a densidade e teor de sólidos podem variar ligeiramente entre produtos da mesma gama.
--------------	--

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL	Data	06/03/2018
	Revisão nº	1
	Técnico	01 -

Aconselhamos a verificar periodicamente o estado de atualização da presente informação técnica. O Grupo Lusoverniz assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações nelas constantes. Os aconselhamentos técnicos prestados pelos nossos colaboradores, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente informativos, atualizados e dados de boa-fé. As empresas do Grupo Lusoverniz só aceitam reclamações relativamente a defeitos de fabrico do seu produto que se venham a demonstrar assumindo, nesses casos, a substituição do mesmo ou reembolso do valor já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos.